






Spécifications techniques plinthe Polystyrène

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUE	SYMBOLIQUE	SPÉCIFICATION
Type de produit		Plinthe composée à base de polystyrène
Résistance à l'eau		100% Waterproof, après 48 heures au contact de l'eau reste inaltérable.
Prévention contre les insectes		100 %
Épaisseur :		15 mm
Longueur :		2250 mm
Largeur :		100 mm
Brillance (angle 60°)		30-35 gloss
Couleur		Blanc
Planeité		Concave-convexe 0,5 mm
Résistance surface de liquides (application 10 min)		Thé : sans taches Café: sans taches Ammoniaque : sans taches Vinaigre: sans taches
Résistance de collage du revêtement		Résiste l'arrachage du ruban de masquage attachée à la pièce sans détérioration superficielle (plage de température comprise entre 5° et 30°C).

Avant d'utiliser des produits contenant des solvants, de l'alcool ou de l'acétone, essayer dans des zones non visibles, car cela peut entraîner une détérioration et une perte de brillance de la surface.