

Ficha técnica suelo laminado AC6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN	NORMA	SIMBOLOGÍA	ESPECIFICACIÓN
Tipo de soporte	-		Tablero de fibras de alta densidad HDF > 900 kg / m³
Nivel de uso	UNE-EN 13329:2023		CLASE 33 USO COMERCIAL INTENSO CLASE 23 USO DOMÉSTICO INTENSO
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES	NORMA	SIMBOLOGÍA	ESPECIFICACIÓN
Tolerancia en espesor, Δt :	UNE-EN 13329:2023		$\Delta t_{\text{medio}} \leq 0,50 \text{ mm}$ del valor nominal $t_{\text{máx}} - t_{\text{mín}} \leq 0,50 \text{ mm}$
Tolerancia en longitud, Δl : Dimensiones exteriores cara decorativa	UNE-EN 13329:2023		Para longitud $\leq 1500 \text{ mm}$: $\Delta l \leq 0,5 \text{ mm}$
Tolerancia en anchura, Δw : Dimensiones exteriores cara decorativa	UNE-EN 13329:2023		$\Delta w_{\text{medio}} \leq 0,10 \text{ mm}$ del valor nominal $w_{\text{máx}} - w_{\text{mín}} \leq 0,20 \text{ mm}$
Escuadría de la cara, q :	UNE-EN 13329:2023		$q_{\text{máx}} \leq 0,20 \text{ mm}$
Rectitud de la cara, s : Curvatura lateral	UNE-EN 17539:2022		$s_{\text{máx}} \leq 0,30 \text{ mm/m}$
Planitud del elemento, f : - Transversal, f_T - Longitudinal, f_L	UNE-EN 17539:2022		Valores individuales máximos: f_T cóncavo $\leq 0,15 \%$ / f_T convexo $\leq 0,20 \%$ f_L cóncavo $\leq 0,50 \%$ / f_L convexo $\leq 1 \%$
Juntas entre elementos, o : Aberturas entre piezas	UNE-EN 17539:2022		$o_{\text{medio}} \leq 0,15 \text{ mm}$ $o_{\text{máx}} \leq 0,20 \text{ mm}$
Diferencia de altura entre elementos, h : Enrase entre piezas	UNE-EN 17539:2022		$h_{\text{medio}} \leq 0,10 \text{ mm}$ $h_{\text{máx}} \leq 0,15 \text{ mm}$
Variaciones dimensionales después de cambios de humedad relativa, δl , δw	UNE-EN 13329:2023		$\delta l_{\text{medio}} \leq 0,9 \text{ mm}$ $\delta w_{\text{máx}} \leq 0,9 \text{ mm}$
RESISTENCIA SUPERFICIAL Y MECÁNICA	NORMA	SIMBOLOGÍA	ESPECIFICACIÓN
Resistencia a la luz	UNE-EN 20105-A02:1998		Contraste entre zona expuesta y sin exponer: $\geq$ grado 4 según escala de grises.
Resistencia al arranque superficial	UNE-EN 13329:2023		$\geq 1,25 \text{ N/mm}^2$
Resistencia a la abrasión (punto inicial)	UNE-EN 13329:2023		AC6 (≥ 8500 Ciclos)
Resistencia al impacto	UNE-EN 13329:2023		Sin daño visible. Bola pequeña $\geq 70 \text{ mm}$ Bola grande $\geq 750 \text{ mm}$
Resistencia al punzonamiento estático	UNE-EN 13329:2023 UNE-EN ISO24343-1:2012		Resistencia al punzonamiento estático conforme a norma. Sin daños visibles.
Resistencia al manchado	UNE-EN 438-2:2016+A1:2019		Grupos 1-2 ≥ 5 Grupos 3 ≥ 4
Resistencia al micro rayado	UNE-EN 16094:2021		Proceso A: MSR-A2 Proceso B: MSR-B1
Resistencia a tracción del sistema de unión (apertura 0.2 mm)	UNE-EN 13329:2023		$F \geq 1 \text{ kN / m}$ (Longitudinal) $F \geq 2 \text{ kN / m}$ (Transversal)
Resistencia a silla con ruedas	UNE-EN 13329:2023		Ningún daño visible utilizando ruedas definidas en EN12529 (Tipo W) ≥ 20000 ciclos.
Resistencia a pata de mueble	UNE-EN 13329:2023		Resistencia a la pata de mueble conforme a norma. Sin daños visibles.

Ficha técnica suelo laminado AC6

COMPORTAMIENTO FRENTE A LA HUMEDAD	NORMA	SIMBOLOGÍA	ESPECIFICACIÓN
Hinchazón en grosor	UNE-EN 13329:2023		≤ 10 %
Resistencia superficial al agua 24h	UNE-EN ISO4760:2022		Conforme para todas la gamas.

PRESTACIONES DE SEGURIDAD

MARCADO CE según UNE-EN 14041:2018	NORMA	SIMBOLOGÍA	ESPECIFICACIÓN
Reacción al fuego	UNE-EN 13501-1:2019		Clasificación Bfl-s1
Contenido en sustancias peligrosas	UNE-EN 14041:2018		Conforme, no añadidas activamente.
Emisión de formaldehído	UNE-EN 717-1		Clase E0,5
Resistencia al deslizamiento Resbaladicidad	UNE-EN 13893:2003 UNE-EN 14041:2018 CTE		Clase DS ($\mu \geq 0.30$) Clase 1
Comportamiento eléctrico (propiedades antiestáticas)	UNE-EN 1815:2017		Antiestático ≤ 2kV
Resistencia térmica Conductividad Térmica	UNE-EN 12664:2002 UNE-EN 12667:2002		$R_t = 0,07 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$ $C_t = 0,11 \text{ W} / \text{m} \cdot \text{K}$

OTRAS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICA	NORMA	SIMBOLOGÍA	ESPECIFICACIÓN
Certificación forestal	PEFC ST 2002:2020		Certificado: AEN-PEFC-COC-0332
Compatibilidad con suelo radiante (agua) Temperatura (mínima-máxima)	UNE-EN 1264-1:2022		Compatible con base apta para el uso. 15-28°C
Aspecto del producto	UNE-EN 438-2:2016		Sin defectos visibles a 1,5 m de distancia.
Humedad a salida de fábrica	UNE-EN 322:1994		Rango de humedad entre 4-7%
Propagador de bacterias	ASTM G-22		No es propagador.

DECLARACIÓN FINAL

Las prestaciones declaradas se han determinado conforme a las normas indicadas.
Para condiciones de instalación y mantenimiento, consultar las instrucciones técnicas vigentes del fabricante.
La información contenida en esta ficha técnica podrá ser modificada o actualizada como consecuencia de mejoras del producto.