Ficha técnica Revestimiento acústico

El revestimiento acústico proporciona un excelente rendimiento acústico con una durabilidad excepcional.
Se instala en la pared con tornillos o adhesivo de montaje, pero en ningún caso se deben utilizar adhesivos o siliconas que contengan disolventes, ya que pueden provocar desprendimientos o manchas en la superficie.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS DEL TABLERO BASE	ESPECIFICACIÓN	NORMA
Tipo de tablero	MDF Tablero de fibras de densidad media y poliéster	-
Densidad media aproximada	≥ 600 kg / m3	UNE-EN 323:1994

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

DIMENSIONES	ESPECIFICACIÓN
Largo	2400 mm
Ancho	600 mm
Espesor	21 mm
Peso	11,2 kg

OTRAS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN	NORMA
Coeficiente de absorción acústica	0,3	UNE-EN ISO 11654:1998
Reacción al fuego	Ds2, d0	UNE-EN 13501-1:2019

INFORMACIÓN AMBIENTAL

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA NORMATIVA
Contenido en formaldehído	Cumple Carb P2	CARB ATCM Phase 2

DECLARACIÓN FINAL

Las prestaciones declaradas se han determinado conforme a las normas indicadas.
Para condiciones de instalación y mantenimiento, consultar las instrucciones técnicas vigentes del fabricante.